



ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

### Test Results

#### การหาค่าประกอบโดยประมาณของขยะพลาสติก

ที่มา: พลาสติกร้อนแล้วจากบ่อฝังกลบเทศบาลเมืองนครราชสีมา

ผู้ส่งตัวอย่าง: คุณ ณัททัย ใจกล้า

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด

#### สิ่งที่ตรวจสอบ

1. Percentage of Moisture (% ความชื้น)
2. Percentage of Plastic and Organic Content (% พลาสติกและสารอินทรีย์)
3. Percentage of Solid Residue (% กากของแข็ง)

#### วิธีการตรวจสอบ

เพื่อจำลองสภาวะของกระบวนการ depolymerization ที่อุณหภูมิสูง วิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปริมาณพลาสติกคือการให้ความร้อนในบรรยากาศออกซิเจนจำกัด (Muffled Furnace) ที่อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และเพิ่มเป็น 600 °C เป็นเวลาอีก 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำกากของแข็งที่ได้มาแยกเพื่อวิเคราะห์ปริมาณกากของแข็ง ขยะที่นำมาวิเคราะห์ทำการสุ่มตัวอย่างจากส่วนต่างๆของขยะพลาสติกโดยแบ่งเป็น 3 การทดลองและหาค่าเฉลี่ย

#### ผลการตรวจสอบ

	ค่าเฉลี่ย(Average)	S.D.
% Moisture	22.3 %	±0.8
% Plastic and Organic*	5.6 %	±1.62
% Solid Residue	72.0 %	±0.8

\*คำนวณจากปริมาณกากของแข็งและความชื้น

#### การวิเคราะห์ผล

##### - ลักษณะทางกายภาพจากการสังเกต (Visual Inspection)

ลักษณะขยะที่นำมาทดสอบ: ลักษณะขยะที่ส่งมาทดสอบมีความสม่ำเสมอ มีส่วนประกอบหลักเป็นถุงพลาสติกขนาดเล็กและเศษดินจำนวนมาก ส่วนที่มีความชื้นน่าจะเป็นส่วนของเศษดินที่ติดมากับพลาสติกเป็นหลักมากกว่าที่จะเป็นความชื้นบนชิ้นพลาสติกเอง

ลักษณะของกากของแข็งที่เหลือจากการเผา: ลักษณะของกากของแข็งจากการสังเกตด้วยตาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเถ้าสีออกน้ำตาลส้ม สำหรับปริมาณของพลาสติกและสารอินทรีย์ที่วิเคราะห์จากการสลายตัวแบบ thermal pyrolysis ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 600 °C พบว่ามีค่าประมาณ 5.6 %

**Disclaimer**

การวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์แบบ proximate analysis และ visual inspection โดยไม่ได้ทำการวิเคราะห์ชนิดของพลาสติกและชนิดของ solid residue โดยวิธีทาง spectroscopy

ผู้ทดสอบและวิเคราะห์ผล: คุณจิตตรา ดอกบัว

นักวิทยาศาสตร์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม. ธรรมศาสตร์

ผู้ตรวจสอบ: ผศ.ดร. แคทลียา ปัทมพรหม